

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen
in nassbelasteten Barfußbereichen

Geprüfter Materialtyp: **unglasiertes keramisches Feinsteinzeugmosaik**
Artikel-Nr.: **050CA0-(4-Eck)**
Werkmaß: **50 x 50 x 0,5 [mm]**
Farbbez.: **white**
Oberfläche: **unprofiliert, eben, feinrau strukturiert**

Angaben zum Prüfbelag: Fugenbreite: **3 mm**
Art der Verfugung: **zementäre Fugenfüllung**

Hersteller / Lieferer: **Etablissements Winckelmans**
584, Avenue de Dunkerque
59461 Lomme-Cédex
FRANKREICH

Auftraggeber: **Etablissements Winckelmans**
584, Avenue de Dunkerque
59461 Lomme-Cédex
FRANKREICH

Auftrag vom: **24.02.2011**

Prüfdatum: **25.03.2011**

Zeugnisnummer: **50961102.001**

Probenahme: **Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut**

Prüfgrundlage: **DIN 51097 "Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Naßbelastete Barfußbereiche; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene" Ausgabe 11/92; Anforderungen des Kuratoriums "Rutschhemmende Bodenbeläge - Liste NB"**

Prüfergebnis: **Mittlerer Neigungswinkel 25°**

Bewertung: **Anforderungen an die Rutschhemmung für den Anwendungsbereich C erfüllt.**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG e. V.
Institut für Wand- und Bodenbeläge
Der Geschäftsführer


Dr.-Ing. Erich H. Nolting



Großburgwedel, 17.06.2011
Schu/FI

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses nur in ungekürzter Form gestattet.

– Institut für Wand- und Bodenbeläge –

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

